

BWF 1934

Tozaltı Kaynak Tozu



Florit bazik aglomera tozdur. Karbon çeliklerin yüzey kaplama kaynaklarına uyumludur. İçerdiği Karbon ve Krom oranları sayesinde çatlaksız sert dolgu yüzeyi elde edilebilir. Yüksek sıcaklıklarda çalışan konik malzeme sert dolgu uygulamalarına uyumludur.

Standartlar:

ISO 14174 S A F B 3 88 C Cr DC

Kimyasal Analiz (%):

Tozaltı Tozu + Tel	C	Si	Mn	Cr
BWF 1934+S1	0.10-0.30	0.5-1.0	1.0-1.8	1.6-3.0

Mekanik Değerler (%):

Tozaltı Tozu + Tel	2 pasoda metal sertliği (6 mm)
BWF 1934+S1	Sertlik: 32-37 40°C'ye kadar kontrollü soğutma

Teknik Özellikler:

Baziklik	Tane Boyutu	Kurutma	Akım Tipi	Ambalaj
(Boniszewski) 2.4	0.315-2.00 mm	350 ± 25°C / 2 saat	AC/DCEP	25 kg (torba)